

Heimerle + Meule GmbH Dennigstr. 16 – 75179 Pforzheim Telefon (07231) 940-0 www.heimerle-meule.com	Werkstoff-Kurzdatenblatt	WKD – 579.333
		Stand: 05.2014

Legierung	Au 333 – Band mit Lot	
Artikel - Nr.	579 - 333	
Lotschichtstärke	20 ± 4	[%]
Farbe	gelb	
Edelmetallgehalt	Au 33,3 Ag18,0	[%]
Dichte	10,8	[g/cm ³]

Arbeitstemperatur	720	[°C]
Härte - gegläht	120	[HV]

Kurzportrait der Legierung

Au333 Band mit 20 % Lotaufgabe, Cd - frei