

Heimerle + Meule GmbH Dennigstr. 16 – 75179 Pforzheim Telefon (07231) 940-0 www.heimerle-meule.com	Werkstoff-Kurzdatenblatt	WKD – 579.585
		Stand: 05.2014

Legierung	Au 585 – Band mit Lot	
Artikel - Nr.	579 – 585	
Lotschichtstärke	20 ± 4	[%]
Farbe	hellgelb	
Edelmetallgehalt	Au 58,5 Ag34,4	[%]
Dichte	13,8	[g/cm ³]

Arbeitstemperatur	780	[°C]
Härte - gegläht	110	[HV]

Kurzportrait der Legierung

Au585 Band mit 20 % Lotauflage, Cd - frei