

Leistungen der dekorativen Gestellgalvanik | *Decorative rack plating services*

Zu bearbeitende Grundmetalle <i>Substrates</i>	Gold <i>gold</i> Silber <i>silver</i> Edelstahl <i>stainless steel</i> Messing <i>brass</i>	Kupfer <i>copper</i> Tombak <i>tombac</i> Eisen <i>iron</i> Aluminium auf Anfrage <i>aluminium on request</i>
Abscheidbare Metalle <i>Plating metals</i>	Gold <i>gold</i> Silber <i>silver</i> Rhodium <i>rhodium</i> Platin <i>platinum</i> Palladium <i>palladium</i> Schwarzruthenium <i>black ruthenium</i> Nickel <i>nickel</i> Schwarzrhodium <i>black rhodium</i>	glänzend oder matt <i>bright or matt</i> glänzend <i>bright</i> glänzend <i>bright</i> glanzerhaltend <i>lasting shine</i> glanzerhaltend <i>lasting shine</i> glanzerhaltend <i>lasting shine</i> glänzend <i>bright</i> glanzerhaltend <i>lasting shine</i>
Goldabscheidung <i>Gold Plating</i>	18 kt Plattieren bis zu 8 µm <i>18 ct plating up to 8 µm</i>	
	22 kt Plattieren bis zu 8 µm <i>22 ct plating up to 8 µm</i>	
	Feingoldplattieren bis zu 100 µm (matter Niederschlag) <i>fine gold plating up to 100 µm (matt finish)</i>	
	Vergolden von Edelstahl <i>gold plating of stainless steel</i>	
	Farbvergoldung (max 0,1 µm) <i>colour gilding (max. 0.1 µm)</i> zum An- bzw. Abgleichen der Legierungsfarben <i>for adjustment of alloy colours</i>	
	Ständig zur Verfügung stehende Farben: rosé, 14 kt, 18 kt, 22 kt, 24 kt und die verschiedensten Zwischenfarben <i>colours available: rosé, 14 ct, 18 ct, 22 ct, 24 ct and many intermediate shades</i>	
Silberabscheidung <i>Silver plating</i>	Schichtdicke je nach Bedarf (max. 30 µm) <i>layer thickness as required (max. 30 µm)</i>	hochglänzender Elektrolyt <i>high-lustre electrolyte</i>
Rhodiumabscheidung <i>Rhodium plating</i>	max. Schichtdicke 0,3 - 0,5 µm <i>max. layer thickness 0.3 - 0.5 µm</i>	metallisch weißer Niederschlag <i>metallic white finish</i>
Platinabscheidung <i>Platinum plating</i>	max. Schichtdicke 0,3 µm <i>max. layer thickness 0.3 µm</i>	grau-weißer Niederschlag <i>grey-white finish</i>
Palladiumabscheidung (Legierung) <i>Palladium plating (alloy)</i>	max. Schichtdicke 0,5 - 0,8 µm <i>max. layer thickness 0.5 - 0.8 µm</i>	metallisch weißer Niederschlag <i>metallic white finish</i>
Schwarzruthenium- abscheidung <i>Black ruthenium plating</i>	max. Schichtdicke 0,3 µm <i>max. layer thickness 0.3 µm</i>	metallisch dunkelgrau (anthrazit) <i>metallic dark grey (anthracite)</i>
Nickelabscheidung <i>Nickel plating</i>	max. Schichtdicke je nach Bedarf <i>max. layer thickness as required</i>	metallisch grauer Niederschlag <i>metallic grey finish</i>
Schwarzrhodiumabscheidung <i>Black rhodium plating</i>	max. Schichtdicke 0,3 - 0,5 µm <i>max. layer thickness 0.3 - 0.5 µm</i>	metallisch dunkelgrau (anthrazit) <i>metallic dark grey (anthracite)</i>
Anlaufschutz für Silberwaren <i>Anti-tarnish treatment for silver</i>	Schutzschicht ist transparent und speziell für Auslegware gedacht <i>transparent protective layer especially intended for display purposes</i>	
Abdeckarbeiten mit Lack für bicolor <i>Laquer masking for bicolor</i>	nach Vereinbarung <i>by arrangement</i>	
Stiftgalvanisieren für kleine Teile oder Applikationen <i>Pen plating for small items or applications</i>	sehr geringe Schichtdicke (< 0,1 µm) <i>very thin layer (< 0.1 µm)</i> zur Verfügung stehende Elektrolyte <i>electrolytes available:</i>	Gold (rosé, grün, gelb) <i>gold (rosé, green, yellow)</i> Rhodium (weiß, schwarz) <i>rhodium (white, black)</i> Silber <i>silver</i>

Heimerle + Meule GmbH

Gold- und Silberscheideanstalt seit 1845

Dennigstraße 16 | 75179 Pforzheim | GERMANY
T +49.7231.940 0 | info@heimerle-meule.com

Niederlassung Wien | Pelzgasse 18 | 1150 Wien | AUSTRIA
T +43.1.9826621 0 | wien@heimerle-meule.com

www.heimerle-meule.com | shop.heimerle-meule.eu