

Edelmetall-Legierung, vorgesehen zur Verwendung für metallkeramischen Zahnersatz, Typ 4 palladium-, silber-, kupferfrei


BEDRA DENT® AL-3.4 BIO

entsprechend DIN EN ISO 22674 und 9693

Artikel-Nummer 7302 3 001

Lieferform Gussplättchen

Indikation
Aufbrennkeramik,
Inlays, Onlays, Kronen,
Brücken großer Spannweite,
Frästechnik



Legierung: Au 86 Pt 10

Typ	Farbe	Dichte g/cm ³	Zusammensetzung Massengehalte in %									
			Au + Pt-Metalle	Au	Pt	Ir	Rh	Zn	In	Mn	Ta	
4	gelb	18,6	97,9	86,5	10,4	0,1	0,9	1,5	0,2	0,1	0,3	

Die Legierung ist frei von Ni, Co, Cr, Be, Cd.

Technische Daten

Vickershärte HV 5/30			0,2%-Dehngrenze MPa		Bruchdehnung %		E-Modul MPa	Mittlerer lin. WAK $\mu\text{m}/\text{m} \cdot \text{K}$		Schmelzintervall °C	Vorwärmtemp. °C	Gießtemp. °C	Weichglühen °C min	Aus härten °C min	
g	n	a	n	a	n	a		25–500 °C	25–600 °C						
175	165	200	380	490	9	4	90.000	14,2	14,5	1025 – 1130	800	1270	–	–	450 15

g = nach dem Guss n = nach dem Brand a = ausgehärtet

Lote

Anwendung	Bezeichnung	Arbeits-temp. °C	Zusammensetzung Massengehalte in % (x = < 0,1%)								Farbe
			Au	Pt	Ir	Ag	Zn	In	Cu		
vor dem Brand	PLATINOR® APF-Lot	1010	62,0	1,0	x	36,0	–	0,5	0,5		gelb
nach dem Brand	PLATINOR® CPF-Lot 2	710	73,0	0,5	x	12,5	14,0	–	–		gelb

Bei bekannter Allergie gegen einen der Legierungsbestandteile muss auf eine Alternativlegierung ausgewichen werden.
Ebenso können durch Verwendung unterschiedlicher Legierungsgruppen elektrochemisch bedingte, örtliche Missempfindungen (galvanische Elemente) auftreten.



Gebrauchsanweisung BEDRA DENT® AL-3.4 BIO

1 Modellieren

Erstellen eines anatomisch verkleinerten Wachsmodells unter Berücksichtigung der geplanten Verblendung. Scharfe Kanten sind zu vermeiden, weiche Übergänge anzustreben.

Bei Brückengerüsten ist aus Stabilitätsgründen auf eine stabile Modellation der Verbindungen und bei größeren Spannweiten auf eine palatale und interdentale Verstärkung der Zwischenglieder zu achten. Wandstärke der modellierten (ausgearbeiteten) Einzelkronen mind. 0,4 (0,3) mm, Brückenpfeilerkronen mind. 0,5 (0,4) mm.

2 Angussystem

Einzelkrone: Direktanstiftung mit	Gusskanal	mind. \varnothing 3,5 mm
Ab 2 Einzelkronen und Brücken: Balken- oder Ringguss mit Objektanstiftungen		3,0 x \varnothing 3,0 mm
	Balken/Ring	\varnothing 4,0 – \varnothing 5,0 mm
	Gusskanäle	\varnothing 3,5 – \varnothing 4,0 mm

3 Lage des Wachsmodells in der Gießform

Abstand von der Muffelwand: Die Glieder sollten einen Abstand von 5 – 10 mm von der Gießformwand aufweisen.

Abstand vom Muffelboden: Bei der Direktanstiftung ist zwischen Wachsobjekten und Muffelboden 10 – 15 mm Abstand einzuhalten. Beim Balken-/Ringguss sollte sich die Balken- oder Ringmitte mit der Mitte der Muffel decken.

4 Einbetten

Gießform mit Gussringeinlagen auskleiden.

Gießform X1 / X3 : 1 Lage

Gießform X6 / X9 : 1 – 2 Lagen

Es muss eine phosphatgebundene Einbettmasse verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung des Einbettmasse-Herstellers ist zu beachten.

5 Wachsaustreiben/Vorwärmen

Mit konventionellem Stufen-Aufheizverfahren erste Vorwärmstufe bei ca. 280 °C je nach Muffelgröße für 30/40/50/60 min halten; weiteres Aufheizen gemäß Hinweisen des Einbettmasse-Herstellers. Nach Erreichen der Endtemperatur (siehe Datentabelle) beträgt die Haltezeit je nach Muffelgröße weitere 20/30/45/60 min. Bei einer größeren Anzahl der Muffeln müssen die Vorwärmzeiten entsprechend verlängert werden.

Mit Speed-Aufheizverfahren unbedingt gemäß Hinweisen des Einbettmasse-Herstellers vorgehen.

6 Tiegelmateriale

Es können Gusstiegel aus Grafit und Keramik verwendet werden.

7 Gießgeräte

Es können alle gebräuchlichen Schmelz- und Gießanlagen eingesetzt werden.

8 Gießen

Gießtemperatur siehe Datentabelle.

Weitererhitzungszeiten nach Erreichen der Liquidustemperatur je nach Einsatzmenge und Geräteleistung:

Widerstandsheizung 60 – 120 s

Hochfrequenz 5 – 10 s

Propan/Sauerstoff-Flamme 5 – 10 s

Beim Schmelzen mit der Flamme auf die richtige Flammeneinstellung achten (Gefahr der Kohlenstoffschädigung) und mit der reduzierenden Zone schmelzen.

9 Gussreste

Zur Erhaltung der Legierungseigenschaften und der Gussqualität sollten max. 50% gereinigte Gussreste eingesetzt werden.

Das Einsatzgewicht berechnet sich aus:

Wachsgewicht x Dichte der Legierung

(siehe Heimerle + Meule-Umrechnungstabelle)

10 Abkühlen und Ausbetten

Gießform auf Handwärme abkühlen lassen und vorsichtig ausbetten. Dadurch werden Passungenaugigkeiten, Eigenschaftsänderungen der Legierung und Warmrisse vermieden.

Abstrahlen mit Edelkorund (ca. 100 μ m) oder mit handelsüblicher Beizlösung zum Entfernen der Einbettmasse abbeizen.

11 Ausarbeiten und Reinigen

Gerüst mit Hartmetallfräsen und keramisch gebundenen Schleifkörpern bei geringem Druck ausarbeiten; Oberfläche danach mit Aluminiumoxid (ca. 100 μ m) unter geringem Druck (max. 2 bar) abstrahlen. Bei Gerüstteilen, die nicht verblendet werden, empfiehlt sich eine Hochglanzpolitur. Das Gerüst danach mit Dampfstrahl reinigen und mit geeignetem Beizmittel (z. B. AMISUL) entfetten. Beim Schleifen sollten ausreichende Schutzmaßnahmen gegen das Einatmen von Stäuben ergriffen werden.

12 Oxidieren

Auf eine ausreichende Abstützung des Gerüsts ist zu achten. 5 min. bei 930 °C ohne Vakuum.

Bei fleckiger Oxidschicht das Gerüst nochmals beschleifen und Arbeitsgänge (siehe Punkt 11) wiederholen. Danach das Gerüst zur Oberflächenkonditionierung nochmals mit Aluminiumoxid (ca. 100 μ m; Druck max. 2 bar) abstrahlen oder mit AMISUL abbeizen. Anschließend das Objekt gründlich mit Dampfstrahl reinigen.

13 Brennen der Keramik

Zum Verblenden sind konventionelle Keramiken, max. Brenntemperatur 900 °C, insbesondere Keramiken mit abgesenkten Brenntemperaturen geeignet. Die Verblendung sollte nach den Empfehlungen des Keramikherstellers erfolgen.

Ideal geeignet ist z.B. die Verblendkeramik INSPIRATION oder andere marktgängige, normalexpandierende Keramikmassen.

Beim Brennen ist auf eine sichere Abstützung der Gerüste zu achten.

14 Brandführung

In Bezug auf die Brandführung müssen die Angaben der jeweiligen Keramikhersteller genau beachtet werden.

15 Löten

Die Lötflächen müssen genügend groß sein und sollten möglichst bereits bei der Modellation berücksichtigt werden.

Die Lötflächen müssen metallisch blank sein.

Der Lötspalt sollte 0,05 – 0,2 mm betragen.

Empfohlene Loteinbettmasse: DUROCONT L

Lote vor dem Brand: PLATINOR® APF-Lot 1010 °C

Lote nach dem Brand: PLATINOR® CPF-Lot 2 710 °C

Das Lötobjekt langsam abkühlen lassen.

16 Aushärten

Die Legierung weist nach dem Guss/Brand eine für ihren Indikationsbereich ausreichend hohe Festigkeit auf.

Bei Bedarf kann die max. Aushärtung nach dem Verblenden durch eine abschließende Glühung entsprechend Datentabelle erreicht werden.

17 Abbeizen und Polieren

Flussmittelreste/Oxide in AMISUL bei ca. 80 °C abbeizen oder durch Abstrahlen entfernen. Gerüst gumieren; die Endpolitur kann mit Paste, Bürsten, Schwabbel und Filz durchgeführt werden.

ZERTIFIKAT

BEDRA DENT® AL-3.4 BIO

Dentallegierung

Au	Pt	Ir	Rh	Zn	In	Mn	Ta
86,5	10,4	0,1	0,9	1,5	0,2	0,1	0,3

Legierungszusammensetzung, Massegehalt in %

Hersteller

Heimerle + Meule GmbH · Gold- und Silberscheideanstalt
Dennigstraße 16 · D-75179 Pforzheim

Biokompatibilität

Die Biokompatibilität der Dentallegierung wurde untersucht nach
DIN EN ISO 7405:2009 Zahnheilkunde: Beurteilung der Biokompatibilität von
in der Zahnheilkunde verwendeten Medizinprodukten
DIN EN ISO 10993-1:2009 Biologische Beurteilung von Medizinprodukten –
Teil 1: Beurteilung und Prüfung im Rahmen eines
Risikomanagementsystems.

Zytotoxizität

Die potenzielle zelltoxische Wirkung der Dentallegierung wurde in vitro als Wachstumshemmtest
mit L 929-Mausfibroblasten gemäß DIN EN ISO 10993-5:2009 untersucht (mdt Bericht 10z126).

Test-Ergebnis

Die Dentallegierung hatte kein zytotoxisches Potenzial.

Allergische Sensibilisierung und Irritation

Die Prüfung auf kontaktallergene Eigenschaften einer gemäß „Familienkonzept“ vergleichbaren
AuPt-Dentallegierung (PLATINOR® AM 88) erfolgte mit dem modifizierten Closed Patch Test nach
Bühler gemäß DIN EN ISO 10993-10:1996 und OECD Nr. 406:1992 (mdt Bericht 97b002).

Test-Ergebnis

**Die geprüfte Dentallegierung verursachte keine Irritation der Haut
und keine allergische Sensibilisierung.**

mdt

medical device testing GmbH
Grenzenstraße 13
D-88416 Ochsenhausen



Dr. Dieter R. Dannhorn