

Lote zum Löten von Edelmetallen Co-Cr-Legierungen /
Solders for joining noble metals and Co-Cr Alloys

Lotlegierung Solders	Farbe Colour	Arbeitstemp. °C Working temp. °C	Schmelzintervall °C Melting range °C
STAHLGOLD-Lot TS	gelb / yellow	770	670 – 770
STAHLGOLD-Lot NS	weiß / white	920	890 – 940